

F

BOプライマ - #2

一液性湿気硬化型ウレタン系プライマー

ビ - オ - ケミカル株式会社

1 . 特 長

- (1)作業性がよく、コンクリ - トに対して優れた接着性を有しています。
- (2)ウレタン樹脂系上塗り塗料のプライマーとして最適です。
- (3)ホルムアルデヒド放散等級はF です。

2 . 性 状

外 観	不揮発分	粘度 ($\text{mPa}\cdot\text{s}/20$)	密度 ($\text{g}/\text{cm}^3/20$)	指触乾燥 (20)	半硬化時間 (20)
無色透明	30 ± 1%	130 ± 50	0.95 ± 0.02	20 分	30 分

3 . 使用 方 法

- (1)下地調整 素地の土泥、水分、油分、レイトンス等付着物は、ディスクサンダ - 等で除去清掃する。
- (2)塗布 刷毛、ローラー等で($0.2 \sim 0.3\text{kg}/\text{m}^2$)塗布する。
- (3)上塗りの塗装間隔 プライマ - 塗布後 0.5 ~ 24 時間の間を上塗りを塗布する。
*上塗りが MMA 及び不飽和ポリエステル系樹脂には使用しないでください。

4 . 使用 上 の 注 意 事 項

- (1)BOプライマ - #2は、引火性の有機溶剤を含んでいますので火気及び換気には注意して下さい。
- (2)湿気、水分の混入は絶対さけて下さい。
- (3)皮膚についた時は、直ちにきれいな布で拭き取り石鹼水で洗って下さい。

5 . 用 途

コンクリ - ト構造物

6 . 容 量

16kg、4kg