

パ - ミクロントップ CR

ビーオーケミカル株式会社

特 長

- (1) 耐候性、耐水性、耐塩水性、耐薬品性が良好である。
- (2) 速乾性で作業性が優れている。
- (3) 塗膜の層間付着性が優れている。

用 途

- (1) 化学工場鉄骨、タンク
その他耐薬品性を要する鋼構造物
- (2) 海洋構造物、水圧鉄管、各種水門
- (3) その他長期防食を要する鋼構造物

性 状

項 目		内 容		
容 姿		1 液性		
荷 姿		1 6 K g		
色 相		各 色		
光 沢		つや有り		
比 重 (2 0)	塗 料 揮 発 分	1.25 (白、淡彩色) 0.87		
粘 度 (2 0)		1 9 ポイズ		
不揮発分		5 8 % (白、淡彩色)		
乾燥時間	温 度	10	20	30
	指 触	60分	50分	30分
	半硬化	6時間	5時間	4時間
標準膜厚		3 0 μ		
引 火 点		1 7		
発 火 点		4 6 3		
爆発限界(下限 ~ 上限)		1.0 ~ 6.0% (容量)		

使用上の注意事項

- (1) 使用時には十分に攪拌し、
均一な塗料状態にする。
- (2) 被塗面の油、湿気、じんあい等の有害な
付着物は完全に除去する。
- (3) 希釈は専用シンナーを使用の事
(B O シンナ - R)

容 量

1 6 k g 、 4 k g