

F

パ - ミクロントップAU - Z

アクリルウレタン樹脂系美装防食材

ビ - オ - ケミカル株式会社

1 . 特長

- (1)速乾性である。
- (2)耐候性、光沢保持性に優れています。
- (3)耐水性、耐アルカリ性に優れています。
- (4)作業性に優れている。
- (5)ホルムアルデヒドの放散等級はF 　　です。
- (6)厚生労働省令第5号及び厚生労働省告示第14号による浸出試験による品質規定に適合し安全です。

2 . 性状

	外観	組成	混合比 (重量比)	密度 (23)	可使時間 (100g/23)	乾燥時間 (23)	
						指触乾燥	半硬化乾燥
主剤	各色	アクリル樹脂	5	1.23 g/cm ³	6 時間	20 分	16 時間
硬化剤	クリアー	イソシアネート	1				

3 . 性能

ゴバン目試験	100 / 100	1m/m ゴバン目
耐衝撃性	合格	JIS K 5600 5.3.6デュボン式 1.27 cm × 500 g × 50 cm
耐水性	異状なし	水道水 常温 1ヵ年
耐酸性	異状なし	5%硫酸 常温 1ヵ月
耐アルカリ性	異状なし	5%カセイソ - ダ 常温 1ヵ月
耐候性	異状なし	(SWOM) 600時間
標準塗布量	150 g / m ² (乾燥膜厚 30 μ)	

PAU-Z

4 . 用途

- (1) 耐候性、耐薬品性を要する鉄鋼構造物、コンクリート構造物の上塗塗装
- (2) 美装仕上げを要するプラント、機器類の上塗塗装

5 . 使用方法

- (1) 主剤と硬化剤を5対1に混合し、刷毛、スプレ - 等で塗布する。
- (2) 塗布回数は、1～3行う。
- (3) 可使時間に注意し、必要量混合し、できるだけ早く使用する。
- (4) 使用後は直ちに刷毛、スプレ - ガン等の器具を十分に洗浄する。
- (5) 希釈剤はB Oシンナー - Uを使用する。
(注;ローラーにて塗装時は「B OシンナーU・ローラー用」をご使用してください)

6 . 容量

18kg セット	(主 剤 15kg	硬化剤 3kg)
3kg セット	(主 剤 2.5kg	硬化剤 0.5kg)