

F

BOフロア - A

一液アクリル樹脂系 防塵美装床材

ビ - オ - ケミカル株式会社

1 . 特長

- (1)速乾性で作業性に優れている。
- (2)美しい色彩が得られ防塵性に優れている。
- (3)耐水性、耐アルカリ性に優れている。
- (4)ホルムアルデヒド放散等級はF 　　です。

2 . 性状

色 相	組 成	密度 (g/cm ³ /20)	乾燥時間(20)	
			指触乾燥	硬化乾燥
各 色	アクリル樹脂系	1.20	30分	2時間

3 . 性能

ゴバン目試験	100/100	1m / mゴバン目	コンクリート 鉄板
耐衝撃性	合 格	デュポン式 1.27 cm × 500 g × 50 cm	鉄板
耐水性	異常なし	水道水	常温 10日間
耐塩水性	異常なし	3% 食塩水	常温 10日間
耐油性	異常なし	灯油	常温 10日間
耐酸性	異常なし	5% 硫酸	常温 10日間
耐アルカリ性	異常なし	5% カセイソーダ	常温 10日間

4 . 用途

電気、精密機械工場等防塵を必要とする床、学校、病院、展示場等の床美。

5 . 使用方法

- | | |
|---------------|----------------------------------|
| (1) 塗装方法 | エアレススプレ -、刷毛、ロ - ラ - |
| (2) 希釈剤 | BOシンナー - A |
| (3) 希釈率 | エアレススプレ - 80 ~ 120 % |
| (重量%) | 刷毛、ロ - ラ - 50 ~ 100 % |
| (4) 標準塗布量 | 100 ~ 120 g / m ² / 回 |
| (5) 塗装間隔(20) | 2時間以上 |

6 . 使用上の注意事項

- (1) BOフローアー Aは、引火性の有機溶剤を含んでいますので火気及び換気には注意して下さい。
- (2) 皮膚についた時は、直ちにきれいな布で拭き取り石鹸水で洗って下さい。

7 . 容量

16kg